

FICHA TÉCNICA

Bolsa de vacío para uso en contacto con alimentos

Material: PA Y PEBD

Color: Transparente

Espesor: 85/120/150 $\mu\text{m} \pm 8\%$

PROPIEDADES MECÁNICAS

	RESULTADO	UD	MÉTODO
TRACCIÓN LONGITUDINAL	21-43	N/15mm ²	DIN EN ISO 527-1,-3
TRACCIÓN TRANSVERSAL	20-39	N/15mm ²	DIN EN ISO 527-1,-3
ELONGACIÓN LONGITUDINAL	356-590	%	DIN EN ISO 527-1,-3
ELONGACIÓN TRANSVERSAL	400-600	%	DIN EN ISO 527-1,-3

PERMEABILIDAD

	ESPESOR	RESULTADO	UD	CONDICIONES
OXIGENO	85 μ	≤ 78		
OXIGENO	120 μ	≤ 39	cm ³ /m ² / 24h /atm	23°C, 0%HR
OXIGENO	150 μ	≤ 29		
AGUA	todos	≤ 10	g/m ² /24h	38°C, 90%RH

EMBALAJE

	ESPESOR (μm)	BOLSAS/PAQUETE	PAQUETES/CAJA	BOLSAS/CAJA	CÓDIGO DE BARRAS
12x20	90	100	10	1000	843656007229
14x45	90	100	10	1000	843656007030
15x20	90	100	10	1000	843656007036
15x30	90	100	10	1000	843656007042
17x25	90	100	10	1000	843656007233

18x30	90	100	10	1000	843656007068
20x20	90	100	10	1000	843656007076
20x25	90	100	10	1000	843656007078
20x30	90	100	10	1000	843656007235
20x40	90	100	10	1000	843656007088
22x30	90	100	10	1000	843656007098
25x30	90	100	10	1000	843656007108
25x35	90	100	10	1000	843656007109
25x40	90	100	10	1000	843656007114
30x40	90	100	10	1000	843656007237
30x50	90	100	5	500	843656007326
35x40	90	100	5	500	843656007149
35x45	90	100	5	500	843656007150
35x50	90	100	5	500	843656007153
37x55	90	100	5	500	843656007166
40x50	90	100	5	500	843656007174
40x60	90	100	5	500	843656007177
15x20	120	100	10	1000	
17x25	120	100	10	1000	843656007458
20x25	120	100	10	1000	843656007291
20x30	120	100	6	600	843656007293
25x35	120	100	8	800	843656007309
30x40	120	100	6	600	843656007324
35x45	120	100	5	500	843656007493
37x55	120	100	3	300	843656007409
40x60	120	100	3	300	843656007358
15x20	150	100	10	1000	843656007038
17x25	150	100	10	1000	843656007060
20x25	150	100	10	1000	843656007080
20x30	150	100	10	1000	843656007086
25x35	150	100	8	800	843656007113
30x40	150	100	5	500	843656007136
35x45	150	100	4	400	843656007152
37x55	150	100	3	300	843656007167
40x60	150	100	3	300	843656007178

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar seco y limpio fuera del alcance de la luz solar directa y lejos de cualquier fuente de calor.

Las temperaturas recomendadas para el almacenamiento son 15°C a 25°C y humedad relativa entre 45 y 70%

La vida útil es de 1 año para las bolsas en general.

No esterilizable. No apto para cocción.



 **SAMARPLAST**
SAMARPLAST PLASTICS, S.L.
C.I.F. B-98704521
P. I. "El Carrascot" C/ la Canya, n.º 6 B
46850 L'OLLERIA (Valencia)

SAMARPLAST PLASTICS S.L.